

Термозид - лепило за топлоизолационни плоскости Теразид 25 кг TR117 сиво



Термозид - лепило за топлоизолационни плоскости Теразид 25 кг TR117

Сух продукт на база сив цимент с добавени фини минерални пълнители, армиращи моноvlakна и полимерни добавки. Готов за работа след смесване с вода. ТЕРМОЗИД е циментова смес с предназначение:

- залепване на плоскости от експандиран и екструдирен пенополистирол (XPS и EPS) и плочи от минерална вата по стени при изпълнение на вътрешна или външна топлоизолация на сгради;
- залепване на топлоизолационни плоскости върху покривни конструкции и студени подове;
- изпълнение на армирана с фибромрежа защитна изравнителна шпакловка върху залепените плоскости от полистирол;
- залепване на топлоизолационни плоскости при изпълнение на изолация на басейни, сауни и други.

Залепването с ТЕРМОЗИД може да се извършва тънкослойно върху повърхности от вароциментова и циментопясъчна мазилка, бетон и газобетон или на топки върху повърхности от обикновена тухлена зидария и други неравни повърхности. Шпакловането с ТЕРМОЗИД се изпълнява върху вече залепените и дюбелирани топлоизолационни плоскости, като в шпакловката се притиска армировъчна фибромрежа. Изпълнена с ТЕРМОЗИД, външната шпакловка предпазва от стареене и атмосферни въздействия топлоизолационните плоскости, предпазва от механични наранявания топлоизолационния слой, гарантира водонепропускливост и пукатиноустойчивост на изпълнения финишен слой от материала. Създава добра основа за декоративнозавършване на фасадите с фина мазилка или боя. За осигуряване на нормално съхнене на шпакловъчния слой, да не се работи при директно слънчево греење и постоянно течение.

Разходна норма:

- за залепване: 5,0-5,5 кг/м²;
- за шпакловане: 4,0 кг/м².

Данни за употреба:

- пропорции: 100 части суха смес към 25-26 части вода;
- време за узряване : 6-7 минути;
- време за работа: около 5 часа;
- температура на работа: от +5°C до +30°C;

- време за нанасяне: около 30 минути;
- време за окончателно залепване: 15 дни;
- препоръчителна дебелина