

Top Mix Thermo лепило-шпакловка за EPS Теразид 25 кг TR116



Top Mix Thermo лепило-шпакловка за EPS Теразид 25 кг TR116

Суша смес, която се използва за залепване на фасадни топлоизолационни плоскости от фасаден стиропор и за шпакловане върху тях. Материалът е с високо качество на устойчивост при климатично въздействие от студ.

Залепване:

- При равна основа лепилото се нанася с назъбена маламашка с размер на зъбите 8-10 мм, а при неравна основа посредством възглавничка на различните точки на плоскостта и контур по външния ръб.
- При равна основа лепилото се нанася с назъбена маламашка с размер на зъбите 8-10 мм, а при неравна основа посредством възглавничка на различните точки на плоскостта и контур по външния ръб.

Шпакловане:

Върху залепените и дюбелирани вече топлоизолационни плоскости се нанася готовия материал с гладка маламашка, притиска се армираща фибро мрежа, след което се заглажда.

Разходна норма:

Лепене: 4-5 кг/м²

Шпакловка: 3.5-4 кг/м² при дебелина на слоя 5 мм.

Данни за употреба:

- пропорции: 100 части суха смес към 25-26 части вода;
- време за узряване : 6-7 минути;
- време за работа: около 5 часа;
- температура на работа: от +5°C до +30°C;
- време за нанасяне: около 30 минути;
- време за окончателно залепване: 15 дни;
- препоръчителна дебелина на шпакловъчния слой: 5 мм.