

## Вароциментов разтвор за тухлени зидарии Теразид RZ-200 30 кг TR111



## Вароциментов разтвор за тухлени зидарии Теразид RZ-200 30 кг TR111

Вароциментовият разтвор се използва за направа на тухлени зидарии при изпълнение на фасадни, носещи и преградни стени.

Сухият разтвор се смесва с вода по указаната на опаковката пропорция. Разбърква се до постигане на пластична маса, не по-малко от 2-3 минути. Готовата смес се обработва лесно с мистрия или маламашка.

Нанася се по цялата контактна плоскост на тухлите. Разбъркваният с вода материал да се влага до 2 часа.

Разходна норма:

в зависимост от размера на тухлите /при средна дебелина на стената 25 см и 10 мм дебелина на слоя &mdash; около 55 л/м

Данни за употреба:

- пропорции: 100 части суха смес към 25 части вода;
- насипна плътност: 1,22 кг/л;
- време за узряване : 5 мин.;
- време за работа: около 2 ч.;
- температура на работа: от +5oC до +35oC.