

Специално лепило за твърдо PVC Tangit PVC-U DE10503 - 1кг



Специално лепило за твърдо PVC Tangit PVC-U DE10503 - 1кг

- Tangit PVC-U - поливинилхлоридно лепило за твърдо PVC.
- За постигане на устойчиви на опън сглобки при напорни тръби (напр. за питейна вода или газ) с фитинги от твърдо PVC.
- За монтиране на канали за кабели и дренажни тръби.
- Препоръчва се за водоснабдяване, дестилирана вода, отходни води, хладилни охлаждащи солни разтвори, изграждане на заводи и съоръжения, приложения в хранително-вкусовата промишленост.
- Издържа на киселини и основи.
- Изсъхналото лепило отговаря на изискванията за употреба при тръбопроводи от твърдо PVC за питейна вода.
- Цвят: Безцветен.
- Готово за употреба.
- Температурна устойчивост - отговаря на тази на твърдото PVC.
- Отговаря на DIN 16970 и на правилата/указанията за изграждане и тестване на дренажни тръбопроводи.
- Отговаря на стандартите за лепила BS 4346, част 3, ASTM D 2564, NEN 7106.

Начин на работа:

- Частите, които ще се лепят, трябва да са сухи, чисти и обезмаслени.
- Лепилото се намазва с четка на тънък равномерен пласт върху всяка от слепваните повърхности – откъм вътрешната страна на едната тръба (или муфата) и по външната на другата. За тръби с диаметър 70-160мм подходящата широчина на четката е 5см. Нанасянето става, като четката се движи по продължение на оста на тръбата. Без да се изчаква, намазаните с лепило краища на тръбите се напъхват плътно една в друга до отказ. Така слепените тръби се оставят поне 5 минути в покой, докато лепилото започне да стяга. При температури под 10°C това време се удължава поне до 15 минути, а при температура над 40°C е достатъчна само минута. Слепените тръби са напълно готови за монтиране след 10-12 часа, а 24 часа след последното залепване тръбопроводът може да бъде изпробван под налягане.
- Избилото лепило се почиства с кърпа или почистваща хартия.

Разходна норма:

За залепване на 100 сглобки: 0.8-5.2 кг в зависимост от диаметъра на тръбата.

- Срок на годност: 24 месеца от датата на производство в оригинални неповредени опаковки на хладно и сухо място.

Производител: Хенкел България