

Лепило за полагане на керамични плочки и гранитогрес върху деформируеми основи Ceresit CM 17 Super Flexible 1537516 - 25кг



Лепило за полагане на керамични плочки и гранитогрес върху деформируеми основи Ceresit CM 17 Super Flexible 1537516 - 25кг

- Ceresit CM 17 Super Flexible - супер гъвкаво лепило за полагане на плочки, разработено на база цимент, минерални вещества и синтетични смолисти добавки.
 - Лепило за полагане на неабсорбиращи керамични плочки (гранитогрес, стъклокерамика) върху деформируеми и критични основи.
 - За употреба на закрито и открито, над гипсокартон, над подово отопление, върху стари керамични плочки, боядисани повърхности, върху гипсови и анхидритни основи, пенобетон.
 - Образува гъвкав лепилен слой, който предотвратява появата на вътрешни напрежения в критичните основи.
 - За употреба върху основи, изложени на резки климатични промени като открити площи, балкони и тераси, както и при елементи от млад бетон.
 - За лепене на широкоформатни плочки и за облицоване на сгради. Използва се и при тънка зидария (до 12 см).
 - Цвят: Сив.
 - Супер гъвкаво: Клас S1 според EN 12002
 - Водоустойчиво.
 - Мразоустойчиво.
 - Високоустойчиво.
 - Подходящо при деформируеми и критични основи.
 - Идеално за балкони и тераси.
 - За облицоване на балкони, тераси и фасади на сгради.
 - За лепене на широкоформатни плочи.
 - Отлични работни параметри.
 - Дълго време на употреба на готовия разтвор.
- Начин на работа:

- Температурата на работа трябва да е от +5°C до +30°C.
 - CM 17 захваща към всички устойчиви, чисти, сухи или влажни повърхности без разделителни субстанции. Предварително се отстраняват повърхностните слоеве със слаба механична устойчивост. Всички силно поглъщащи основи трябва да се грундират.
 - Смесване: 25кг CM 17 Super Flexible се смесва добре с около 7.5л вода. Разбърква се с електрическа бъркалка до създаване на хомогенна смес без бучки. Сместа се оставя да узрее за 5 минути и се разбърква отново. Ако е необходимо, консистенцията се регулира чрез добавяне на вода.
 - На закрито лепилото се нанася по обичайния начин на тънък слой в рамките на отвореното време (15–20 мин.), тъй като след този период се образува повърхностна кора. Размерът на зъба на маламашката се избира съобразно размера на плочките, така че контактът между лепилото и плочката да бъде минимум 65% от нейната повърхност при употреба на закрито и минимум 90% при употреба на открито. За облицовки на открито се използва комбинираният метод (нанасяне на лепило с шпакла и на гърба на плочката) за получаване на 100% контактна повърхност.
 - Време за употреба на готовата смес: около 3 часа.
 - Може да се фугира след 24 часа.
- Разходна норма:
- 2.0 - 3.6кг/м² в зависимост от големината на плочките
- Срок на годност: 12 месеца от датата на производство в оригинални неповредени опаковки на сухо място.
- Производител: Хенкел България