

## Фугираща смес - цвят Бял Ceresit CE 43 Grand'Elit 2164988 - 5кг



## Фугираща смес - цвят Бял Ceresit CE 43 Grand'Elit 2164988 - 5кг

- Ceresit CE 43 Grand'Elit - водоотблъскваща, гъвкава, устойчива на замърсяване и мухъл фугираща смес на циментова основа за фуги с ширина до 20мм.

- За фугиране на подови настилки и стенни облицовки от керамични, стъклени и каменни плочки (с изкл. на мрамор) на закрито и открито.

- Хидрофобен (водоотблъскващ) ефект: водните капки се задържат върху повърхността и не попиват в структурата на фугата.

- Подходяща за бани и душ кабинни, както и за фугиране на плочки, залепени върху гипсокартон, ПДЧ и OSB плоскости.

- Препоръчва се за балкони и тераси, обществени и индустриални помещения, над подово отопление.

- Фугиращата смес се приготвя в три различни консистенции според приложението.

- Разнообразие от цветове.

- Цвят: Бял.

- Водоотблъскваща &ndash; аквастатичен ефект.

- Гъвкава.

- Устойчива на високи механични натоварвания.

- Устойчива на химически въздействия.

- Устойчива на замърсяване и мухъл.

- Идеално гладка.

- Идеална за балкони и тераси.

- Подсилена с фибри.

- Запазва трайно цвета си.

Начин на работа:

- Температурата на работа трябва да е от +5°C до +25°C.

- За фугиране на подови настилки с широки фуги: 5 кг. CE 43 Grand'Elit се смесва добре с около 1.4л вода. Фугиращата смес трябва да е с полутечна консистенция без бучки. Разстила по повърхността на плочките с

помощта на гумена шпакла или маламашка. Излишният материал се отстранява и повърхността се почиства с влажна пореста гъба, която трябва да се изплаква често.

- За фугиране на стенни или подови покрития с тесни фуги: 5 кг. CE 43 Grand&rsquo;Elit се смесва добре с около 1.25л вода. Пластичната като консистенция смес се полага във фугите между плочките, като се използва гумена маламашка. След първоначалното изсъхване на сместа цялата настилка се забърсва с влажна пореста гъба.

- За фугиране в стени: 5 кг. CE 43 Grand&rsquo;Elit се смесва добре с около 0.55л вода. Фугиращата смес със земновлажна консистенция се полага във фугите между тухлите и се заглажда с помощта на стоманена шпакла, малко по-тясна от ширината на фугата. Излишният материал се отстранява с помощта на четка, след като изсъхне.

- Пълният хидрофобен ефект се постига 5 дни след нанасянето.

Разходна норма:

0.4 - 0.7 кг/м<sup>2</sup> в зависимост от широчината на фугата

- Срок на годност: 24 месеца от датата на производство в оригинални неповредени опаковки на сухо и хладно място.

Производител: Хенкел България