

Фугираща смес - цвят Бахама Ceresit CE 43 Grand'Elit 2164394 - 5кг



Фугираща смес - цвят Бахама Ceresit CE 43 Grand'Elit 1322135 - 5кг

- Ceresit CE 43 Grand'Elit - водоотблъскаща, гъвкава, устойчива на замърсяване и мухъл фугираща смес на циментова основа за фуги с ширина до 20мм.
 - За фугиране на подови настилки и стенни облицовки от керамични, стъклени и каменни плошки (с изкл. на мрамор) на закрито и открито.
 - Хидрофобен (водоотблъскащ) ефект: водните капки се задържат върху повърхността и не попиват в структурата на фугата.
 - Подходяща за бани и душ кабини, както и за фугиране на плошки, залепени върху гипсокартон, ПДЧ и OSB плоскости.
 - Препоръчва се за балкони и тераси, обществени и индустриални помещения, над подово отопление.
 - Фугиращата смес се приготвя в три различни консистенции според приложението.
 - Разнообразие от цветове.
 - Цвят: Бахама.
 - Водоотблъскаща & aquastatic ефект.
 - Гъвкава.
 - Устойчива на високи механични натоварвания.
 - Устойчива на химически въздействия.
 - Устойчива на замърсяване и мухъл.
 - Идеално гладка.
 - Идеална за балкони и тераси.
 - Подсилена с фибри.
 - Запазва трайно цвета си.
- Начин на работа:
- Температурата на работа трябва да е от +5°C до +25°C.
 - За фугиране на подови настилки с широки фуги: 5 кг. CE 43 Grand'Elit се смесва добре с около 1.4л вода. Фугиращата смес трябва да е с полуучена консистенция без бучки. Разстила по повърхността на плоцките с

помощта на гумена шпакла или маламашка. Излишният материал се отстранява и повърхността се почиства с влажна пореста гъба, която трябва да се изплаква често.

- За футиране на стенни или подови покрития с тесни фуги: 5 кг. CE 43 Grand’Elit се смесва добре с около 1.25л вода. Пластичната като консистенция смес се полага във фугите между плочките, като се използва гумена маламашка. След първоначалното изсъхване на сместа цялата настилка се забърска с влажна пореста гъба.

- За футиране в стени: 5 кг. CE 43 Grand’Elit се смесва добре с около 0.55л вода. Футиращата смес със земновлажна консистенция се полага във фугите между тухлите и се заглежда с помощта на стоманена шпакла, малко по-тясна от ширината на фугата. Излишният материал се отстранява с помощта на четка, след като изсъхне.

- Пълният хидрофобен ефект се постига 5 дни след нанасянето.

Разходна норма:

0.4 - 0.7 кг/м² в зависимост от широчината на фугата

- Срок на годност: 24 месеца от датата на производство в оригинални неповредени опаковки на сухо и хладно място.

Производител: Хенкел България