

Двукомпонентен хидроизолационен шлам Ceresit CR 166 DE20332 - 32кг



Двукомпонентен хидроизолационен шлам Ceresit CR 166 DE20332 - 32кг

- Ceresit CR 166 - еластичен двукомпонентен хидроизолационен шлам за изолиране на сгради и строителни елементи. Разработен е на основа компонент А: циментова смес с минерални, компонент В: водна дисперсия на полимери.

- За изолиране срещу влага и вода на минерални основи.
- Може да се полага на закрито и открито, върху деформируеми и недеформируеми основи.
- За хидроизолиране на тераси, балкони, влажни помещения, подземни конструкции, септични ями, вътрешни повърхности на басейни и водни резервоари (вкл. за питейна вода) с дълбочина до 50 м.
- CR 166 е устойчив на налягане и от негативната страна.
- Цвят: Сив.
- Водонепропусклив.
- Еластичен.
- Мразоустойчив.
- Устойчив на микропукнатини в основата до 1 мм.
- Осигурява защита на стоманобетонните конструкции.

Начин на работа:

- Температурата на работа трябва да е от +5°C до +25°C.
- CR 166 захваща към всички здрави, носещи и чисти повърхности, без разделителни субстанции, които намаляват адхезията с основата (мазнини, битум, прах).
- Според начина на приложение, се използва следното съотношение на смесване на двата компонента: нанасяне с четка - Компонент В (течността) се изсипва в смесителния съд, добавят се 2 л. вода и започва разбъркването с електрически миксер на ниски обороти, като успоредно се добавя компонент А (прахообразният материал). За нанасяне с маламашка: Компонент В (течността) се изсипва в смесителния съд и започва разбъркването с електрически миксер на ниски обороти, като успоредно се добавя компонент А (прахообразният материал).
- Разтворът се разбърква до получаване на хомогенна маса без буци. Остава се около 5 мин. да узрее и отново се разбърква за кратко.

- Приготвеният разтвор се нанася върху влажни (не мокри) основи. Първият слой от CR 166 се нанася винаги с четка, а следващите – с четка или маламашка. При полагане на втори слой с четка, нанасянето се извършва напречно на първия слой, когато се е втвърдил, но е все още влажен. При необходимост, по аналогичен начин се полага трети слой.

- При нормални условия слоевете от CR 166 се полагат през интервал от около 3 часа.

- Върху покритието може да се стъпва след 3 дни, но дори непосредствено след пълно втвърдяване, не трябва да се подлага пряко на интензивни механични натоварвания.

Разходна норма:

3.0 - 5.0кг/м²

Опаковка:

- Компонент А – торби от 24кг.

- Компонент В – туби от 8л.

- Срок на годност: 12 месеца от датата на производство в оригинални неповредени опаковки на сухо и хладно място.

Производител: Хенкел България