

Лепило - шпакловка за топлоизолационни плочи от полистирен Ceresit CT 85 DE20307 - 25кг



Лепило - шпакловка за топлоизолационни плочи от полистирен Ceresit CT 85 DE20307 - 25кг

- Ceresit CT 85 - строителен разтвор за лепене и шпакловане на топлоизолационни плочи от полистирен, разработен на основа от цимент, минерални съединения и синтетични смоли.

- За залепване на плочи от експандиран полистирен.
- За изработване на армирана с мрежа от фибростъкло шпакловка върху полистиренови плочи.
- За подобряване на топлоизолацията на външни стени.
- За ремонт на стари и изграждане на нови фасади.
- Елемент от система за външна фасадна топлоизолация Ceresit Ceretherm.
- Цвят: Сив.
- Висока устойчивост на механични повреди.
- Водоустойчив.
- Устойчив на напукване.
- Висока якост.
- Отлично сцепление с основата и стиропора.
- Подсилен с три вида фибри.
- Устойчив на висока влажност, замръзване и температурни промени.

Начин на работа:

- Температурата на работа трябва да е от +5°C до +30°C.
- CT 85 има високо сцепление към всички стандартно изпълнени основи на закрито и открито, които са устойчиви, здрави, чисти и сухи, без разделителни субстанции.
- 25 кг. CT 85 се смесва добре с около 5.0л вода. Разбърква се с механична бъркалка до получаване на хомогенна смес. Разтворът се оставя да узрее 10 минути и се разбърква отново.
- За лепене върху лошо нивелирани повърхности разтворът се нанася по периметъра на плочите на няколко "топки" с приблизителен диаметър 8 см.
- За лепене върху равни и гладки повърхности разтворът се нанася с назъбена маламашка по цялата повърхност на плочите.

- За армирана шпакловка с мрежа от фибростъкло, материалът се нанася по повърхността с помощта на гребен с 8 милиметрови зъбци. Към така направената основа се прибавя мрежата, като се застъпва 10см. в областите на снаждане. Зъбците на гребена се прекарват по мрежата, така, че тя да влезе в материала. Заглажда се. Ако е необходимо се нанася още един пласт.

- Време на употреба на готовия разтвор: около 2.5 - 3 часа.

- Отворено време: около 20 минути.

- Сцепление след 28 дни.

Разходна норма:

За лепене: 4.0-5.0кг/м²

За шпакловане: 4.0-5.0кг/м²

- Срок на годност: 12 месеца от датата на производство в оригинални неповредени опаковки на сухо и хладно място.

Производител: Хенкел България