

Лепило-шпакловка за топлоизолация Ceresit Thermo Universal DE20311 - 25кг



Лепило-шпакловка за топлоизолация Ceresit Thermo Universal DE20311 - 25кг

- Ceresit Thermo Universal - лепило-шпакловка комбинация от цимент, минерални съединения и синтетични смоли.

- За залепване на плочи от експандиран полистирен.
- За изработване на армирана с мрежа от фибростъкло шпакловка върху полистиренови плочи.
- За подобряване на топлоизолацията на външни стени.
- За ремонт на стари и изграждане на нови фасади.
- Цвят: Сив.
- Съдържа фибри.
- Висока сила на сцепление към повърхностния слой.
- Устойчива на удар.
- Паропропусклива.
- Устойчива на замръзване и температурни промени.
- Температурна устойчивост: от -30°C до $+70^{\circ}\text{C}$

Начин на работа:

- Температурата на работа трябва да е от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+30^{\circ}\text{C}$. Да не се полага върху пряко изложени на слънчево греене стени.
- Ceresit Thermo Universal се изсипва в предварително измереното количество чиста студена вода и се разбърква с механична бъркалка до получаване на хомогенна смес. Препоръчва се употреба на топла вода, ако се работи при температури от 0 до $+5^{\circ}\text{C}$.
- Смесване: 25 кг. (1 торба) се смесва добре с около 5-5.5л вода. Трайност след смесване: около 2 - 3 часа.
- За фиксиране на полистиренови плочи приготвеният разтвор се нанася по периметъра на плочите на ивици с ширина 3-4см. и в средата – на няколко “топки” с приблизителен диаметър 8см. Плочата се монтира незабавно към стената и се притиска чрез леки потупвания с пердашка.
- За армирана шпакловка Ceresit Thermo Universal се нанася по повърхността на фиксираните полистиренови

плочи с метална маламашка на слой с дебелина 2-3мм. Върху така нанесения разтвор с помощта на маламашката се фиксира фибростъклената мрежа, като съседни ивици мрежа трябва да се застъпват минимум с 10см. След това се нанася втори слой с дебелина 1мм, който трябва да покрие изцяло мрежата, така че да не се забелязва. При полагането на този слой шпакловка, повърхността трябва да се изравни и заглади.

Разходна норма:

За лепилния слой: 4 – 5 кг/м²

За шпакловъчния слой: 4 - 5 кг/м²

- Срок на годност: 12 месеца от датата на производство в оригинални неповредени опаковки на сухо и хладно място.

Производител: Хенкел България