

Неутрален силикон - прозрачен Ceresit CS 26 Neutral DE12505 - 300мл



Неутрален силикон - прозрачен Ceresit CS 26 Neutral DE12505 - 300мл

- Ceresit CS 26 Neutral - неутрален нискомодулен силикон.
- Подходящ за уплътняване на силноатоварени фуги и пукнатини в строителството.
- За монтиране на огледала, запечатване на фуги, изложени на висока влажност, както и за фуги между стъклени и поддържащи конструкции.
- Отлично сцепление към битумни повърхности, дърво, изолационни плоскости, метал, пластмаса, бетон и други, включително към влажни основи и при ниски температури.
- Подходящ за професионални и индустриални приложения. С отлично сцепление към стъкло, плочки, керамика, емайл, метали (алуминий, цинк, мед и др.), импрегнирана, лакирана и боядисана дървесина, пластмаса (PVC, епоксидни смоли, полиестер, полиакрилат) и алкални основи (бетон, строителни разтвори).
- Цвят: Прозрачен.
- 100% чист силикон.
- Отлично сцепление към различни основи без необходимост от грундиране.
- Високоустойчив на атмосферни въздействия, озон и UV лъчи.
- Без корозивно действие върху металите.
- Съвместим с покрития на водна основа и на базата на разтворители.
- Бързо образува повърхностна кора.
- Устойчив на влага.
- Лесен за употреба.

Начин на работа:

- Повърхностите трябва да са чисти, сухи, обезпрашени и обезмаслени.
- Температурата на силикона при полагане трябва да бъде най-малко +20°C. Препоръчително е да се фугира при температура на околната среда между +5°C и +40°C. При температура, по-ниска от +5°C уплътняване може да се извърши, ако по стените на фугата няма конденз, сняг или лед.
- Отрежете върха на флакона и завийте накрайника. Върхът на накрайника отрежете косо (на около 45 градуса) в зависимост от ширината на фугата.

- Поставете флакона в пистолета за силикон. Нанесете материала плътно във фугата. Специално внимание трябва да се отдели на сцеплението към ръбовете на фугата.
 - Загладете уплътнителя с влажна шпакла или с друг подходящ инструмент. Силиконовата повърхност няма да лепне (ще се образува повърхностна кора) след около 15 минути.
 - Силиконът не може да се боядисва или лакира, защото покритието няма да захване към повърхността на силикона заради неговата еластичност.
 - Срок на годност: 18 месеца от датата на производство в неотворени флакони.
- Производител: Хенкел България