

Лепило за гранитогрес и камък Boro Теракол C2TE 2000001 - 10кг



Лепило за гранитогрес и камък Boro Теракол C2TE 2000001 - 10кг

- Boro Теракол C2TE - висококачествено лепило клас C2TE.
 - Boro Теракол C2TE е лепило за вътрешна и външна употреба. За лепене на гранитогрес на открито и закрито максимален размер на плочите 60х60см, теракота, фаянс, мрамор, гранит и други. Лепи отлично плочки на басейни, пречиствателни станции, тротоарни плочи и външни облицовки на сгради.
 - Цвят: Сив.
 - Съдържа фибри.
 - Водо и мразоустойчиво.
 - Висока адхезия към различни основи.
 - Лесно за нанасяне.
 - С намалено свличане.
 - За керамични плочки и гранитогрес на открито и закрито.
 - Произведено съгласно БДС EN 12004.
- Област на приложение:
- За залепване на теракота, фаянс, керамика на открито и закрито и гранитогрес (на открито, максимален размер на плочките 60х60см) върху бетон, циментови замазки, хоросанови мазилки и др.

Начин на работа:

- Всички основи да са стабилни, сухи и да не се огъват. Слоевете със слаба механична здравина трябва да се отстранят. Неравности до 5мм се изравняват с Теракол C2TE 24 часа преди облицоването с плочки. Силно поглъщащи основи трябва да се грундират предварително с дълбокопроникващ Борогрунд разреден 1:4 с вода. В пластмасов съд се зареждат 6 - 6,5 литра вода за 25 кг лепило и се разбъркват смеханична бъркалка до пълното хомогенизиране на сместа. Сместа се оставя да узрее 10-15 минути, след което отново се разбърква и е готова за работа. Лепилото се нанася с дълга назъбена маламашка така, че след притискане на плочата материалът да покрива минимум 2/3 от гърба ѝ при употреба на закрито и минимум 90% от гърба ѝ при употреба на открито. Намазва се такава част от основата, която може да се налепи за 15-20. Плочките не се киснат във вода, а се

залепват сухи. Работна температура: +5 до +30°C.

Разходна норма:

Стени: 3.5 кг/м² при размер на зъбите на шпаклата 5мм

Под: 4.5 кг/м² при размер на зъбите на шпаклата 7мм

Под: 5 кг/м² при размер на зъбите на шпаклата 10мм

- Гаранционен срок: 12 месеца от датата на производство.

Производител: "БОРО ТЕРАКОЛ" ООД