

Еластично лепило за гранитогрес и камък - цвят бял Воро Теракол Флекс С2ТЕ 2001002 - 25кг



Еластично лепило за гранитогрес и камък - цвят бял Воро Теракол Флекс С2ТЕ 2001002 - 25кг

- Воро Теракол Флекс С2ТЕ - висококачествено лепило богато на еластични добавки.
- Воро Теракол Флекс С2ТЕ е лепило за вътрешна и външна употреба. За залепване на гранитогрес, теракота, фаянс, мрамор, гранит, керамика, газобетон, облицовъчен камък, тротоарни плочи, външни облицовки на сгради и други. Воро Теракол Флекс С2ТЕ лепи плочки върху стари плочки, подово отопление. Особено добре се прилага при големи плочи (40x40см и 60x60см), при плочи от естествен камък и гранитогрес. Особено подходящо за работа в новопостроени сгради, които в продължение на няколко години се слягат.
- Цвят: Бял.
- Еластично лепило клас С2ТЕ.
- Съдържа фибри.
- Водо и мrazоустойчиво.
- Висока адхезия към различни основи.
- Подходящо за всички видове керамични плочки.
- Подходящо за лепене на плочки върху подово отопление.
- С разширено отворено време за работа.
- Произведено съгласно БДС EN 12004.

Област на приложение:

- За залепване на теракота, фаянс, керамика на открито и закрито и гранитогрес (на открито, максимален размер на плочките 60x60см) върху бетон, циментови замазки, хорсанови мазилки и др. Съдържа специални еластични добавки, което го прави особено подходящо за работа в новопостроени сгради, които в продължение на няколко години се слягат.

Начин на работа:

- Всички основи да са стабилни, сухи и да не се огъват. Слоевете със слаба механична здравина трябва да се отстранят. Неравности до 5мм се изравняват с Воро Теракол Флекс С2ТЕ 24 часа преди облицоването с плочки. Силно поглъщащи основи трябва да се грундират предварително с дълбокопроникващ Борогрунд разреден 1:4 с

вода. В пластмасов съд се зареждат 6,5 - 7 литра вода за 25 кг лепило и се разбъркват с механична бъркалка до пълното хомогенизиране на сместа. Сместа се оставя да узрее 10-15 минути, след което отново се разбърква и е готова за работа. Лепилото се нанася с дълга назъбена маламашка така, че след притискане на плочата материалът да покрива минимум 2/3 от гърба ѝ при употреба на закрито и минимум 90% от гърба ѝ при употреба на открито. Намазва се такава част от основата, която може да се налепи за 15-20. Плочките не се киснат във вода, а се залепват сухи. Работна температура: +5 до +30°C.

Разходна норма:

Стени: 3.5 кг/м² при размер на зъбите на шпаклата 6мм

Под: 4.5 кг/м² при размер на зъбите на шпаклата 10мм

Под: 5 кг/м² при размер на зъбите на шпаклата 12мм

- Гаранционен срок: 12 месеца от датата на производство.

Производител: "БОРО ТЕРАКОЛ" ООД