

Застопорител на резбови съединения 50мл. 28N/mmI SunFix S52705



Застопорител на резбови съединения 50мл. 28N/mmI SunFix

- Приложение

Обезпечава висока степен на съпротивителна неразхлабяемост и предпазва от въздействието на вибрации на болтови, винтови и гаечни връзки. Не се налага развинтването на частите в местата, където лепилото е приложено. Притежава голяма съпротивителна сила.

След засъхване е устойчиво на въздействието на масла.

- Технически особености

Използва се при запълване на пукнатини до 0,20мм. Ефективен е между температури -60°C до +150°C.

Достига залепваща устойчивост след 30мин. Устойчивост на счупване 28.0N/mmI(4000lbf/inI) за 3 часа. Не вреди на питейната вода, лепилото не е токсично. Желателно е да се използва при стайна температура.