

Готова нивелираща маса за финно шпакловане на вътрешни стени чрез машинно нанасяне Jubol Jubolin P50 J122
- 25кг



Готова нивелираща маса за финно шпакловане на вътрешни стени чрез машинно нанасяне JUB Jubolin P50 J122 - 25кг

- JUBOLIN P50 - дисперсионна пастообразна смес за тънкослойно изравняване.
- JUBOLIN P50 е готова много финна шпакловъчна смес за машинно нанасяне. Използва се за финно шпакловане на минерални повърхности. Дебелина на един слой е до 3 мм. Лесна за нанасяне и шкурене. Не се свива и свлича при полагането. Препоръчва се за последващ слой след полагане на Jubolin P-25. Може да се положи и самостоятелно в два слоя. Изключително фин завършек след полиране и шкурене.
- Цвят: бял
- Отлична адхезия.
- Готова за употреба смес.
- Висока тиксотропия.
- Прецизно приложение.
- Лесна за нанасяне и шкурене.
- Висока паро-пропускливост.
- Шпаклованите повърхности могат да бъдат боядисани с всякакъв тип дисперсивни бои за стена.
- Универсален за полагане с всички професионални машини.

Област на приложение:

-Употребява се за фино измазване на вътрешни стени и тавани, служи за запълване на вдлъбнатини, пукнатини и процеци или за отстраняване на други дефекти.

Начин на работа:

- Масата се нанася с агрегат за пръскане на пастообразни, финозърнести материали / airless /. Преди нанасяне с airless-апарат китът се разбърква добре. Не се разрежда с вода! Може да се нанася и ръчно - с неръждаема маламашка. Пръскане с агрегат: 0,031-0,036 col = 0,79-0,90 mm, налягане: 130-160 bar, ъгъл на пръскане: 60°. Време за съхнене преди по-нататъшна обработка: около 12 часа (при t +20°C и 65% отн. влажност на въздуха). Преди нанасяне на всеки следващ слой, предходният се заглажда, включително и последният, като се използва

фина шкурка - машинно или ръчно.

Разходна норма:

Около 1,5-2,0 кг/мг за два слоя

- Гаранционен срок: Най-малко 12 месеца без директна слънчева светлина. Защитете от замръзване.

Производител: JuroI - Словения