

Готова нивелираща маса за финно шпакловане на вътрешни стени чрез ръчно нанасяне Jupol Nivelin glet J124 - 25кг



Готова нивелираща маса за финно шпакловане на вътрешни стени чрез ръчно нанасяне JUB Nivelin glet J124 - 25кг

- NIVELIN GLET - дисперсионна пастообразна смес за тънкослойно изравняване.
- NIVELIN GLET е дисперсионна изравнителна смес, използвана за заглаждане на интериорни стени и тавани на жилищни, административни, индустриални и други сгради.
- Цвят: бежов
- Готова за употреба смес за ръчно и машинно нанасяне.
- Преди полагане е препоръчително грундиране на повърхностите с Akрил Emulsion.
- Висока паро-пропускливост.
- Лесна за нанасяне и шкурене.
- Много гладка повърхност след финно шкурене.
- Максимална дебелина за двуслойно нанасяне до 3 мм.
- Висока паро-пропускливост.
- Шпаклованите повърхности могат да бъдат боядисани с всякакъв тип дисперсивни бои.
- Неподходяща за нанасяне върху повърхности с бои на варовикова и маслена основа, както и за лакирани или емайлирани покрития.

Област на приложение:

- Отлична адхезия към варови, вар-циментни, циментови финни мазилки и гипс-картон плочи, използваема е и за изравняване на неproblemатични бетонни повърхности, стени, поробетон, плочи от циментови влакна и др. Може да се нанася и върху вече боядисани повърхности, само ако съществуващите слоеве не се разтварят във вода и са добре захванати върху повърхността.

Начин на работа:

- Нанася се ръчно с неръждаема стоманена маламашка или машинно, като максималната дебелина при двуслойно нанасяне е 3мм. Температура на полагане: +5°C - +35°C. Време за съхнене, време за повторно нанасяне: 12 часа (20°C, 65% отн. влажност на въздуха). Избягвайте нанасяне при директна слънчева светлина,

дъжд или мраз.

Разходна норма:

Около 1.5 – 2.0 кг/м² за два слоя

- Гаранционен срок: Най-малко 12 месеца без директна слънчева светлина. Защитете от замръзване.

Производител: JuroI - Словения