

Еластична еднокомпонентна хидроизолация за покриви - цвят Черен Ceresit CP 30 DE20337 - 5кг



Еластична еднокомпонентна хидроизолация за покриви - цвят Черен Ceresit CP 30 DE20337 - 5кг

- Ceresit CP 30 - готова за употреба силикон-каучукова емулсия за безшевна и запълваща пукнатините повърхностна защита и хидроизолация за покриви.
- Подходяща както за направа на нова хидроизолация, така и за ремонти на покриви.
- Може да се полага върху най-различни основи, като минерални основи, битумни покрития, метали, пластмаса, дървени материали, акрилни покрития и т.н.
- Особено подходяща за реконструкции и ремонти на течове, свързване на покриви и местата за тръби.
- Сертифицирана като хидроизолационно покритие в съответствие с изискванията на ETAG 005.
- Цвят: Черен.
- Устойчива на UV и атмосферни влияния.
- Пропускливост на водни пари.
- Постоянна гъвкавост и при ниски температури.
- Може да се нанася и чрез пръскане.

Начин на работа:

- Полагането на CP 30 да се извършва само в сухо време при температури на материала и въздуха от +10°C до +30°C, и относителна влажност под 75%. Температурата на основата трябва да бъде между +5°C и +50°C. Ако се работи в студено време, убедете се, че температурата на основата е най-малко с 3°C над точката на замръзване, в противен случай ще се образува разделителен слой от влага.
- Основата трябва да бъде здрава, чиста, почистена от прах и петна, а също така суха или леко влажна. Механично отстранете мъхове, микроводорасли и лишеи, както и слабосвързани частици и покрития.
- Покритието CP 30 е готово за употреба и може да се нанася директно с помощта на четка, валик, четка с дълга дръжка или чрез безвъздушно пръскане. Слойт от грунд, ако се нанася трябва да е напълно сух преди да се нанасе покритието от силиконов каучук.
- При използване на покритието върху здрави покриви само в качеството на защитен слой против ултравиолетови лъчи и климатични въздействия, достатъчен е пласт с дебелина 1.0–1.5 мм (в мокро състояние).

- Образуването на повърхностна кора и времето за изсъхване зависят от температурата и влажността на въздуха и основата.

Разходна норма:

1.3 кг/м² на мм (мокър слой)

- Срок на годност: 18 месеца от датата на производство в оригинални неповредени опаковки на сухо и хладно място. Да се пази от замръзване!

Производител: Хенкел България