

Универсален силикон - прозрачен Moment Universal Silicone DE13210 - 280мл



Универсален силикон - прозрачен Moment Universal Silicone DE13210 - 280мл

- Moment Universal Silicone - еднокомпонентен универсален силикон тип ацетокси, който може да се използва на закрито и открито.

- Продуктът е подходящ за уплътняване на прозорци и врати, стъклени вани, мивки, санитарно оборудване, строителни фуги и фуги по сгради, съединителни и разширителни фуги, за стъklarски работи.

- За употреба на закрито и открито за всички слабонатоварени фуги между строителни материали (тухли, бетон, дърво) и за порести повърхности.

- Отлично захваща към повечето материали (стъкло, порцелан, керамични плочки, алуминий, твърдо PVC и други).

- Цвят: Прозрачен.

- Високоеластичен.

- Устойчив на UV лъчи, дъжд и скреж.

- Температурна устойчивост от -30°C до +120°C.

- Устойчив на стандартни почистващи продукти и множество химикали.

- Съчетава отлична устойчивост на стареене, свиване, напукване и обезцветяване.

- Устойчив на влага, мухъл и плесен.

- Не се свива.

- Лесен за употреба.

Начин на работа:

- Повърхностите трябва да са чисти, сухи, обезпрашени и обезмаслени.

- Температурата на силикона при полагане трябва да бъде най-малко +20°C. Препоръчително е да се фугира при температура на околната среда между +5°C и +40°C. При температура, по-ниска от +5°C уплътняване може да се извърши, ако по стените на фугата няма конденз, сняг или лед.

- Отрежете върха на флакона и завийте накрайника. Върхът на накрайника отрежете косо (на около 45 градуса) в зависимост от ширината на фугата.

- Поставете флакона в пистолета за силикон. Нанесете материала плътно във фугата. Специално внимание

трябва да се отдели на сцеплението към ръбовете на фугата.

- Загладете уплътнителя със суха шпакла или с друг подходящ инструмент. Силиконовата повърхност няма да лепне (ще се образува повърхностна кора) след около 25 минути.

- Силиконът не може да се боядисва или лакира, защото покритието няма да захване към повърхността на силикона заради неговата еластичност.

- Срок на годност: 18 месеца от датата на производство в неотворени флакони.

Производител: Хенкел България