

## Полиуретанова пяна Akfix MP805P пистолетна 750мл 11692



## Полиуретанова пяна Akfix MP805P пистолетна 750мл 11692

Еднокомпонентна, готова за употреба полиуретанова пяна, която ефективно се използва за монтаж и уплътнение на рамки на врати и прозорци; изолация и укрепване на електрически инсталации, тръби за топла и студена вода; запълване на кухни, пукнатини, отвори и др.

- Съдържа екологичен газ без фреон, напълно безвреден за озоновия слой
- Съхранение и срок на годност: 15 месеца в неотворена опаковка при съхранение на стайна температура

## Технически данни:

- Основа: Полиуретанов преполимер
  - Втвърдяване: От влагата
  - Относително тегло: 19 +/- 3 kg/cm<sup>3</sup> (ASTM D1622)
  - Отворено време (1 см. ширина): 6 +/- 2 мин. (ASTM C1620)
  - Време за рязане (1 см. ширина): 20 - 45 мин. (ASTM C1620)
  - Време на втвърдяване: 24 часа
  - Производителност: 30 - 45 L (ASTM C1536)
  - Клас на горене на пяната : B3 (DIN 4102-1)
  - Теплопроводимост: 0,036 W/m.k (при 20°C) (DIN 52612)
  - Компресия: 0,03 MPa (DIN 53421)
  - Абсорбция на вода: макс. 1 vol% (DIN 53428)
  - Температурно състояние: минимална -5°C; максимална +30°C
  - Температура при нанасяне: +5°C до +30°C
  - Температурна устойчивост: -20°C до +80°C
  - Цвят: Жълт
  - Обем: 750 мл./ 850 гр.
- Производител: Akfix - Турция