

MOMENT CORK

Лепило за корк

I. Продукт

Наименование на продукта

Moment Cork

Сировинна база

Дисперсия от синтетични вещества без пластификатори и с цвят на корк (кафяв).

Предназначение

За лепене на:
коркови площи;
коркови стенни облицовки на роля;
коркови подови настилки и подложни тапети без фабрична обработка на повърхността;
не е подходящо за коркови настилки с PVC гръб.

Опаковки

Кутия от 1 кг
Кофи от 4 и 8 кг

Доставна единица

MKOR1 = 12 кутии/1 кг
MKOR4 = 1 кофа/4 кг
MKOR8 = 1 кофа/8 кг

II. Специфични свойства

готово за употреба
с цвят на естествен корк
високо влагоустойчиво
пастообразно: лесна употреба
без разтворители
издържа на търкане от колелца
на столове
подходящо за употреба над
подово отопление
върху настилката може да се
ходи веднага след залепването

* При лепене върху неабсорбиращи основи или за лепене на по-дебели не гладки стенни коркови площи, трябва да се използва контактното лепило Moment Kraftkleber.

Технически данни

Плътност

около 1,55 г/куб. см

pH-стойност

около 8

Цвят

на естествен корк

Консистенция

гъста течност

Условия на работа

Мин. температура +10°C и макс. влажност на въздуха 75%.

Отворено време

До 15 минути в зависимост от температурата, основата и количеството на нанесеното лепило.

Издържа на натоварване

Веднага след валцоването.

Време на свързване

От 24 до 48 часа в зависимост от температурата и основата.

Разход

400-500 г/кв. м в зависимост от погъщащата способност на корковите площи и на основата.

Термоустойчивост на залепванията след окончателно свързване

Максимум до +60°C.

Водоустойчивост

След окончателно свързване лепилото е влагоустойчиво.

Срок на съхранение

Мин. 18 месеца при стайна температура в добре затворени опаковки и без опасност от замръзване.

III. Указания за употреба

Основи

За основи са подходящи всички погълщащи основи на закрито. Основите трябва да са чисти, сухи, гладки, здрави и с носеща способност. Новите мазилки трябва да са напълно изсъхнали. Стени, при които отвън проника влага, съдържат влага или плесени не са подходящи като основи за лепенето.

Подготовка на основата

Старите тапети и тукалови бои се остраняват напълно. Дисперсионните покрития (мазилки, бои), които могат да се мият, се проверяват за тяхната носеща способност. Тези, които не са захванали здраво, трябва да се отстраният. Основите със силна погълщаща способност (напр. гипсови мазилки, площи от гипсокартон и под., пясъчни и кедри мазилки и т.н.) трябва да се grundират. Декоративните и дървените площи се обработват предварително с дълбокопроникващ grund Ceresit с разтворители.

Начин на работа

a) Лепене на коркови площи

Преди лепене при нормална стайна температура стенните коркови облицовки трябва да се аклиматизират мин. 24 ч в помещението. При много сух въздух или много висока температура аклиматизирането трябва да бъде 3-4дни, за да се

избегне последващо образуване на фуги. Това е валидно и в случаите, когато преди полагането плоците са били съхранявани на хладно или при висока влажност на въздуха. Плоците трябва да се аклиматизират разопакованi. За целта се нареждат най-много 4-5 една върху друга върху работна маса или плот, но не на пода. Да се избягва пръката слънчева светлина и въздействието на влага. Тъй като коркът е естествен материал, е възможно въпреки точното оразмеряване при производството след аклиматизирането да се получат незначителни разлики в размерите на стенните площи, които трябва да се изрежат преди лепенето.

Преди лепенето основите трябва да се разграфят и оразмерят, корковите площи се напасват и се разрязват с помощта на линеал и остьр нож. Лепилото се нанася върху основата с назъбена шпакла с дълбочина на зъба 1-1,5 см. При дебели коркови площи или при облепване на тавани, лепилото може да се нанеса на гърба на плоците. Отвореното време е около 10-15 минути. Лепило се нанася само върху толкова голяма площ, колкото може да се облепи в рамките на отвореното време. Плоците се полагат във влажното лепило легло и се разтриват добре с гумен валяк. Евентуални корекции са възможни в рамките на 10 минути. Ако поради неравности на основата ъглите или

кантовете на вече валцовани площи продължават да стърчат, те трябва да се захванат с лайсни до окончателното им свързване.

б) Лепене на стенни коркови облицовки на рола

За да се намали усукването на ролата, облицовките се разкрайват в необходимата дължина с малко наддаване и се оставят да се аклиматизират разстлани в продължение на 2 дни. Лепилото се нанася върху основата с назъбена шпакла на широчината на ролката. Разкроената лента се полага в още влажното лепило легло, подравнява се и се разтрива добре с гумен валяк, за да се отстрани въздуха. След нанасяне на лепило, следващата лента се полага до канта на предната или се застъпва на около 3 см и след валцованието се прави двойно разрязване.

Други указания

При силно погълщащи основи оставете лепилото да изветрее няколко минути след нанасянето. По този начин се постига по-висока начална сила на сцепление и малко по-бързо изсъхване.

IV. Специални указания

Почистване на лепилото

Работните инструменти се измиват с вода веднага след употреба. Да се избягва попадане на лепило върху лицевата страна на корка. При попадане, лепилото се остранява веднага с гъбка и чиста вода и мястото се подсушава.

Отстраняване на отпадъците

Втвърдените остатъци от продукта се отстраняват като домакински отпадъци. Невтвърдените остатъци се отстраняват като специален отпадък (код на отпадъка: 55905) Опаковката да се предава за преработване само добре изпразнена от остатъци.

Допълнителни указания

Да се спазват указанията на производителите на настилките относно тяхното полагане.

При изготвяне на настоящите технически данни е отчетено съвременното състояние на техническото развитие в степента на нашия опит.

Внимание: Гореизложените данни могат да бъдат само най-общи указания. Поради намиращите се извън обсега на нашето влияние условия на употреба, както и поради голямото разнообразие от материали, препоръчваме във всеки отделен случай първо да се направят достатъчно собствени опити. Отговорност за конкретни резултати от използването на продукта следователно не може да се поражда от съдържащите се тук данни и указания. В рамките на нашите условия за продажба се поема гаранция само за постоянно високото качество на нашите продукти.



Bulgaria
Adhesives

Хенкел България ЕООД
1715 София, Бизнес Парк София, ул. 1, бл. 2, ет. 4
телефон 02/ 915 10 10, факс 02/ 915 10 19
Отдел "Лепилни технологии": 02/ 915 10 41, 915 10 42
www.easyglue.com или www.henkel-adhesives.com