

ТЕРАКОЛ ФЛЕКС бял
клас С2ТЕ

Висококачествено лепило богато на еластични добавки за теракота, фаянс, мрамор, гранитогрес и др.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:	
За залепване на гранитогрес, теракота, фаянс, мрамор, гранит, керамика, газобетон, облицовъчен камък, тротоарни плочи, външни облицовки на сгради (необходимо е дюбелиране) и др. “Теракол Флекс®” лепи плочки върху стари плочки, подово отопление. Особено добре се прилага при големи плочи (40x40cm; 60x60cm и др.), при плочи от естествен камък и гранитогрес. Намира добро приложение при критични основи (новопостроени сгради, които в продължение на няколко години се слягат) поради еластичните си добавки. Други подходящи основи: бетон, мазилки, газобетон, гипсокартон и гипсофазер.	
КАЧЕСТВА:	
<ul style="list-style-type: none">- Съдържа фибри- Еластично лепило- Хидро- и мrazоустойчиво- С разширено отворено време- За външни и вътрешни подови и стенни облицовки- Произвежда се съгласно БДС EN 12004	
КЛАСИФИКАЦИЯ: Клас С2ТЕ	
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ НА ПРОДУКТА*:	
Начална якост на сцепление при опън след 28 дни: (БДС EN 1348)	3,7 N/mm ²
Якост на сцепление при опън след потапяне във вода: (БДС EN 1348)	3,5 N/mm ²
Якост на сцепление при опън след термично третиране: (БДС EN 1348)	3 N/mm ²
Якост на сцепление при опън след 25 цикли замръзване/размръзване: (БДС EN 1348)	2,8 N/mm ²
Отворено време – якост на сцепление при опън: (БДС EN 1346)	2,2 N/mm ² след 40 мин.
Плъзгане: (БДС EN 1308)	0,4 mm
Реакция на огън: (БДС EN 13501-1)	клас А1
*посочените техн. данни са определени при температура на въздуха 23±5°C и относителна влажност на въздуха 50+5%.	
РАЗХОД:	
стени - 3,5 kg/m ² при размер на зъбите на шпаклата 6 mm. под - 4,5 kg/m ² при размер на зъбите на шпаклата 10 mm. под - 5 kg/m ² при размер на зъбите на шпаклата 12 mm	
ГАРАНЦИОНЕН СРОК:	
12 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.	

ОПАКОВКА:
Многослойни хартиени торби с нетно тегло 25kg
СЪХРАНЕНИЕ:
Съхранява се в закрити и сухи складови помещения, върху дървени скари. H335 - Може да предизвика дразнене на дихателните пътища. H315 - Може да причини дразнене на кожата. H318 - Предизвиква сериозно увреждане на очите. H317 - Може да предизвика алергична кожна реакция. P261 - Да се избягва вдишване на прах P271 - Да се използва само на открито или на добре проветриви места. P280 - Използвайте предпазни ръкавици, предпазно облекло, предпазни очила. P304+P340 - При вдишване изведете пострадалия на чист въздух. P302+P352 - При контакт с кожата –измийте обилно със сапун и вода. P362 - Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба. P333+P313 - При поява на кожно дразнене или обрив на кожата потърсете медицински съвет.
ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА:
Препоръчва се преди нанасяне на лепилото основите да се грундират с “ Борогрунд® ”, който е дълбокопроникващ и ги заздравява, като ги оставя дишащи. Ако основата е гладка (стар теракот, мозайка) се грундира с “ Бороконтакт® ”. Плочките не се киснат във вода, а се залепват сухи.
ПОДХОДЯЩИ ОСНОВИ:
<ul style="list-style-type: none">- Циментови и вароциментови мазилки- Бетонови повърхности, газобетон- Гипсокартон, гипсофазер- Теракот, мозайка
За други основи, моля да се консултирате с нас!
НЕПОДХОДЯЩИ ОСНОВИ:
<ul style="list-style-type: none">- пластмасови повърхности
СРЕДСТВА ЗА НАНАСЯНЕ:
Назъбена шпакла
ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ:
С вода и остъргване.
УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ:
<ul style="list-style-type: none">- Нанася се при температури не по-ниски от 5°C и не по-високи от 30°C.- Не се препоръчва към лепилото да се добавя цимент, пясък и др., тъй като това ще доведе до влошаване на качеството.- Не се допуска смесването с други аналогични продукти.
НАЧИН НА РАБОТА:
Към 25 kg суха смес се добавят 6,5 - 7 литра чиста вода и се разбърква с нискооборотна електрическа бъркалка до получаването на еднородна маса без бучки. След време на зреене 10-15 минути разтворът се разбърква още веднъж и е готов за полагане. Този разтвор е годен за ползване в течение на 4-6 часа. Лепилото се нанася върху основата с дълга назъбена шпакла. Само с такъв инструмент може да се постигне икономично и равномерно нанасяне. Намазва се такава част от основата, колкото може да се залепи до 20 мин., тъй като отвореното време за работа с лепилото е 20 минути при температура на въздуха 23 ± 5°C и относителна влажност на въздуха 50 ± 5 %. При по-ниска относителна влажност, по-високи температури или вятър отвореното време рязко

намалява. Плочките не се киснат във вода, а се залепват сухи. Може да се фугира след 24 часа.

ПРЕПОРЪКИ:

Производителят гарантира качеството на продукта, но не може да въздейства на условията и начина на неговата употреба. Полагането на продукта трябва да се осъществява от квалифициран персонал/професионални потребители. Препоръчва се консултиране с листа технически данни и информационният лист за безопасност на продукта. Производителят не поема отговорност за компенсиране на клиента с друга стойност освен с тази на материалите. Клиентът е длъжен да тества или потърси информация преди полагането на продукта.

ХИГИЕНА И БЕЗОПАСНА РАБОТА

Продуктът съдържа цимент и реагира алкално с водата. Очите и кожата трябва да се предпазят от контакт с продукта. За повече информация - справка с Информационния лист за безопасност.