

ТЕРАКОЛ ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИИ**Лепило шпакловка за топлоизолационни плоскости EPS, XPS, минерална и
каменна вата**

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:	
За залепване на топлоизолационни плоскости от екструдирани и експандирани полистирол, както и от минерална вата, а също и направа на тънкослойни шпакловки върху тях. Елемент от топлоизолационната система „БОРОТЕРМ“.	
КАЧЕСТВА:	
<ul style="list-style-type: none">- Съдържа фибри- За шпакловане и залепване на топлоизолационни плоскости EPS, XPS и др.- Хидро- и мразоустойчиво- Висока якост на сцепление с EPS плочите и основата- Произвежда се съгласно БДС EN 13499	
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ НА ПРОДУКТА*:	
Якост на сцепление на основното покритие към EPS плоча: (БДС EN 13494)	125 кПа
Якост на сцепление на лепило-шпакловачната смес към EPS плочата: (БДС EN 13494)	145 кПа
Водопропускливост: (БДС EN 1062-3)	0,05 kg/m ² · h ^{1/2}
Паропропускливост: (БДС EN ISO 7783-2)	105 g/m ² · d
Съпротивление на удар: (БДС EN 13497)	Без повреди топче 500g, h-408mm
*посочените техн. данни са определени при температура на въздуха 23±5°C и относителна влажност на въздуха 50±5%.	
РАЗХОД:	
залепване - 3-4 kg/m ² шпакловане - 4-5 kg/m ² *Разходът зависи от неравностите на основата и дебелината на армиращата мрежа.	
ГАРАНЦИОНЕН СРОК:	
12 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.	
ОПАКОВКА:	
Многослойни хартиени торби с нетно тегло 5kg; 25kg.	
СЪХРАНЕНИЕ:	
Съхранява се в закрити и сухи складови помещения, върху дървени скари. H335 - Може да предизвика дразнене на дихателните пътища. H315 - Може да причини дразнене на кожата. H318 - Предизвиква сериозно увреждане на очите. H317 - Може да предизвика алергична кожна реакция. P261 - Да се избягва вдишване на прах. P271 - Да се използва само на открито или на добре проветриви места.	

<p>P304+P340 - При вдишване изведете пострадалия на чист въздух.</p> <p>P302+P352 - При контакт с кожата – измийте обилно със сапун и вода.</p> <p>P362 - Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.</p> <p>P280 - Използвайте предпазни ръкавици, предпазно облекло, предпазни очила.</p> <p>P333+P313 - При поява на кожно дразнене или обрив на кожата потърсете медицински съвет.</p>
ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА:
Основата трябва да бъде здрава, чиста и суха.
ПОДХОДЯЩИ ОСНОВИ:
<ul style="list-style-type: none">- Бетонови повърхности- Циментови и вароциментови мазилки- Газобетон
За други основи, моля да се консултирате с нас!
НЕПОДХОДЯЩИ ОСНОВИ:
<ul style="list-style-type: none">- Пластмасови повърхности
СРЕДСТВА ЗА НАНАСЯНЕ:
Назъбена шпакла с размер на зъбите 8-10 mm, и права шпакла
ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ:
Инструменти и зацапани места да се измиват с вода преди да са засъхнали.
УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ:
<ul style="list-style-type: none">- Основата трябва да е здрава, чиста и суха.- С лепилото се работи само в сухо време и при температура на околната среда и на основата не по-ниски от 5⁰С и не по-високи от 30⁰С през цялото денонощие.- Не се препоръчва към лепилото да се добавят цимент, пясък и др., тъй като това ще доведе до влошаване на качествата му.- Не се допуска смесването с други аналогични продукти.
НАЧИН НА РАБОТА:
<p>Лепилото се смесва с вода, като към около 1,2 – 1,3 l вода се прибавя 5 kg суха смес. Умокрената с вода смес се разбърква с електрическа бъркалка в продължение на 5-6 min до получаване на гладка, пастообразна смес без бучки. Остава се да престои 15min за зреене, разбърква се отново кратко и е готова за работа. Забърканото количество може да се употребява при температура 20⁰С в продължение на около 4-5 часа.</p> <p>Залепване: При равна основа „ТЕРАКОЛ ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИИ“ се нанася на гърба на топлоизолационната плоскост с назъбена шпакла (размер на зъбите 8-10 mm) и се притиска към стената. При неравна основа се правят обли купчинки в различните точки на плоскостта и по цялата периферия.</p> <p>Шпакловане: Може да се извършва най-рано след 3 дни (при 20⁰С и 65% относителна влажност на въздуха). Шпакловката се нанася с права шпакла в слой от 3-4 mm, като същевременно шпакловъчния слой се армира с алкалоустойчива мрежа.</p> <p>В лепилото са вложени фибри, които не позволяват напукване на лепилото и шпакловката.</p> <p>Отвореното време е около 40 min.</p>
ПРЕПОРЪКИ:
Производителят гарантира качеството на продукта, но не може да въздейства на условията и начина на неговата употреба. Полагането на продукта трябва да се осъществява от квалифициран персонал/ професионални потребители. Препоръчва се консултиране с листа технически данни и информационният лист за безопасност на продукта. Производителят не поема отговорност за компенсиране на клиента с друга стойност освен с тази на материалите. Клиентът е длъжен да тества или потърси информация преди полагането на продукта.



ХИГИЕНА И БЕЗОПАСНА РАБОТА

Продуктът съдържа цимент и реагира алкално с водата. Очите и кожата трябва да се предпазят от контакт с продукта. За повече информация - справка с Информационния лист за безопасност.