

**ГИПСОВО ЛЕПИЛО**  
**ЗА ВЪТРЕШНО ПРИЛОЖЕНИЕ**

<b>ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:</b>	
Зидане на гипсови панели, гипсови блокчета, залепване на гипсови орнаменти и профили, шпакловане на стени и тавани в сухи помещения и др.	
<b>КАЧЕСТВА:</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>- Изключителна пластичност</li><li>- Образува здрава повърхност</li><li>- Лесна за нанасяне с ниски загуби при нанасянето</li><li>- Произвежда се съгласно БДС EN 12860</li></ul>	
<b>ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ НА ПРОДУКТА*:</b>	
<b>Якост на сцепление:</b> (БДС EN 13279-2)	$\geq 1,1 \text{ N/mm}^2$ разрушаването е в гипсовия блок
<b>Остатък върху сито с размер: 200µm 400µm</b> (БДС EN 13279-2)	< 10 % няма остатък
<b>Времесвързване: начало край</b> (БДС EN 13279-2)	105 min 120 min
<b>Съдържание на серен триоксид:</b> (БДС EN 13279-2)	> 30 %
<b>Разстилаемост:</b> (БДС EN 13279-2)	152 mm
<b>Реакция на огън:</b> (БДС EN 13501-1)	клас A1
*посочените техн. данни са определени при температура на въздуха 23±5°C и относителна влажност на въздуха 50+5%.	
<b>РАЗХОД:</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>- при шпакловане - 250 до 500 g/m<sup>2</sup></li><li>- при зидане на блокчета разходът е по-голям</li></ul>	
<b>ГАРАНЦИОНЕН СРОК:</b>	
12 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.	
<b>ОПАКОВКА:</b>	
Многослойни хартиени торби с нетно тегло 5kg; 15kg.	
<b>СЪХРАНЕНИЕ:</b>	
Съхранява се в закрити и сухи складови помещения, върху дървени скари. <b>P102</b> – Да се съхранява извън обсега на деца. <b>P261</b> - Да се избягва вдишване на прах.	
<b>ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА:</b>	
Основата трябва да бъде здрава, чиста и обезпрашена. Препоръчва се преди нанасяне на лепилото основите да се грундират с „Борогрунд®“, който е дълбокопроникващ и ги заздравява, като ги оставя дишащи.	
<b>ПОДХОДЯЩИ ОСНОВИ:</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>- Бетонни повърхности, газобетон</li></ul>	

- Варопясъчни, вароциментопясъчни, циментопясъчни
- Гипсови мазилки, гипсови зидарии и гипсофазерни плоскости

**За други основи, моля да се консултирате с нас!**

**НЕПОДХОДЯЩИ ОСНОВИ:**

- Пластмасови повърхности

**СРЕДСТВА ЗА НАНАСЯНЕ:**

Шпакла.

**ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ:**

Инструменти и зацапани места да се измиват с вода преди да са засъхнали.

**УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ:**

- Нанася се при температура на околната среда и на основата не по-ниски от 5<sup>0</sup>С и не по-високи от 30<sup>0</sup>С през цялото денонощие.
- Не се препоръчва да се прибавят гипс, цимент, пясък и др., тъй като това ще доведе до влошаване на качеството.
- Не се допуска смесването с други аналогични продукти.

**НАЧИН НА РАБОТА:**

Гипсовото лепило се приготвя чрез смесването на 1kg суха смес с 450-550 ml вода. Смесването се извършва в неръждаеми съдове с такъв обем, че готовата смес да се изразходва до 25 min след смесването с водата. В съда се налива необходимото количество вода, след което се изсипва количеството суха смес - гипсово лепило. Разбърква се 2-3 min, оставя се умокрената с вода смес да престои 3-4 min за разтваряне на добавките и повторно се разбърква до хомогенизиране и сместа е готова за работа.

**ПРЕПОРЪКИ:**

Производителят гарантира качеството на продукта, но не може да въздейства на условията и начина на неговата употреба. Полагането на продукта трябва да се осъществява от квалифициран персонал/ професионални потребители. Препоръчва се консултиране с листа технически данни и информационният лист за безопасност на продукта. Производителят не поема отговорност за компенсирание на клиента с друга стойност освен с тази на материалите. Клиентът е длъжен да тества или потърси информация преди полагането на продукта.

**ХИГИЕНА И БЕЗОПАСНА РАБОТА**

Очите и кожата трябва да се предпазят от контакт с продукта. За повече информация - справка с Информационния лист за безопасност.