

БороКИТ САТЕН**ШПАКЛОВКА СУПЕР ФИНА****ЗА ВЪТРЕШНА УПОТРЕБА**

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:		
За фино шпакловане на гипсови мазилки, шпакловки, гипсфазер, гипскартон и гладък бетон. Варови и вароциментови мазилки предварително да се обработят с гипсова шпакловка.		
КАЧЕСТВА:		
<ul style="list-style-type: none">- За вътрешно приложение- Съдържа фибри- Образува гладки покрития- Произвежда се съгласно БДС EN 998-1		
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ НА ПРОДУКТА*:		
Якост на натиск на 28 ден: (БДС EN 1015-11 ^a)	3,7 N/mm ²	CS III
Якост на сцепление: (БДС EN 1015-12)	0,6 N/mm ²	
Абсорбция на вода: (БДС EN 1015-18)	0,05 kg/m ² .min ^{0.5}	W2
Коефициент на проникване на водни пари (μ): (БДС EN 1015-19 ^{a,b})	≤ 15	
Коефициент на топлопроводност λ: (БДС EN 1745)	≤ 0.2 W/(m.K)	T2
*посочените техн. данни са определени при температура на въздуха 23±5°C и относителна влажност на въздуха 50+5%.		
РАЗХОД: минимум 300 g/m ² суха смес		
ГАРАНЦИОНЕН СРОК:		
12 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.		
ОПАКОВКА:		
Многослойни хартиени торби с нетно тегло 5 kg; 10 kg; 15 kg.		
СЪХРАНЕНИЕ:		
Съхранява се в закрити и сухи складови помещения, върху дървени скари. H335 - Може да предизвика дразнене на дихателните пътища. H315 - Може да причини дразнене на кожата. H318 - Предизвиква сериозно увреждане на очите. H317 - Може да предизвика алергична кожна реакция. P261 - Да се избягва вдишване на прах. P271 - Да се използва само на открито или на добре проветриви места. P304+P340 - При вдишване изведете пострадалия на чист въздух. P302+P352 - При контакт с кожата –измийте обилно със сапун и вода. P362 - Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба. P280 - Използвайте предпазни ръкавици, предпазно облекло, предпазни очила. P333+P313 - При поява на кожно дразнене или обрив на кожата потърсете		

медицински съвет.
ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА:
Основата трябва да бъде здрава, чиста и обезпрашена. Повърхности, обработени със строителен гипс, да се грундират предварително с „Борогрунд 20®“. Върху повърхности с “БороКИТ Сатен®” е достатъчна една ръка “Боролекс®” като крайно покритие.
ПОДХОДЯЩИ ОСНОВИ:
<ul style="list-style-type: none">- Бетонни повърхности- Циментови и вароциментови мазилки- Газобетон
За други основи, моля да се консултирате с нас!
НЕПОДХОДЯЩИ ОСНОВИ:
<ul style="list-style-type: none">- Пластмасови повърхности
СРЕДСТВА ЗА НАНАСЯНЕ:
Маламашка.
ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ:
Инструменти и зацапани места да се измиват с вода преди да са засъхнали.
УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ:
<ul style="list-style-type: none">- Нанася се при температура на околната среда и на основата не по-ниски от 5⁰С и не по-високи от 30⁰С през цялото денонощие.- Не се допуска смесването с други аналогични продукти.
НАЧИН НА РАБОТА:
Съдържанието на опаковката от 15 kg се смесва с 9 l вода и се разбърква с механична бъркалка до получаване на хомогенна смес. След 5-10 min зреене се разбърква повторно и сместа е готова за работа. Нанася се с маламашка в тънък слой при температура на въздуха, материала и основата над +5 ⁰ С. Така разбърканата смес, добре затворена, може да се съхранява и употребява продължително време, като се пази от замръзване.
ПРЕПОРЪКИ:
Производителят гарантира качеството на продукта, но не може да въздейства на условията и начина на неговата употреба. Полагането на продукта трябва да се осъществява от квалифициран персонал/ професионални потребители. Препоръчва се консултиране с листа технически данни и информационният лист за безопасност на продукта. Производителят не поема отговорност за компенсиране на клиента с друга стойност освен с тази на материалите. Клиентът е длъжен да тества или потърси информация преди полагането на продукта.
ХИГИЕНА И БЕЗОПАСНА РАБОТА
Очите и кожата трябва да се предпазят от контакт с продукта. За повече информация - справка с Информационния лист за безопасност.