

**BOROLEX COLOR****АКРИЛАТНА БОЯ ЗА ВЪТРЕШНО ПРИЛОЖЕНИЕ**

<b>ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:</b>	
Употребява се за вътрешно боядисване на циментови, вароциментови, гипсови мазилки и шпакловки, бетонови повърхности, гипсокартон, газобетон, релефни и хартиени тапети, стари латексни покрития и други. Не се допуска смесването с други бои, както и нанасянето при температури по-ниски от 5°C и по-високи от 35°C .	
<b>КАЧЕСТВА:</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>- Голямо разнообразие от цветове - каталог от 29 цвята. <b>Постигането на други цветове по желание на клиента се осъществява чрез оцветяване на база БОРОЛЕКС бял за оцветяване.</b></li><li>- Висока устойчивост цветовете към стареене и пожълтяване на покритията</li><li>- Образува микропорести покрития, в резултат на което осигурява на стените „да дишат“</li><li>- Висока износоустойчивост</li><li>- Отлична адхезия към основите</li><li>- Бързо съхнене</li><li>- Добро поведение при нанасяне - добра разливност. Незначителни загуби при нанасянето</li><li>- Добро поведение при надслояване, отлична междуслойна адхезия</li><li>- Лесна за поддържане и почистване</li><li>- Добра устойчивост на мокро триене - <b>клас 2</b> съгласно <b>БДС EN 13300</b></li><li>- Добро поведение при съхранение - не образува плътна утайка</li><li>- Съответства на българското законодателство</li></ul>	
<b>КЛАСИФИКАЦИЯ:</b>	
Максимално съдържание на ЛОС за този продукт (кат.:А/а) е 30 g/l	
<b>ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ НА ПРОДУКТА:</b>	
<b>Външен вид на боята след разбъркване:</b> (визуално)	Хомогенна, гъста маса
<b>Съдържание на нелетливи вещества, при (125±2)°C/2h</b> (БДС EN ISO 3251)	(60 - 62)%
<b>Плътност:</b> (БДС EN ISO 2811-1)	1,60 - 1,62 kg/l
<b>Вискозитет по Брукфилд, (23±0,5)°C</b> Модел RVT, шп.5/100rpm/5min	(2200 - 3500 ) mPa.s
<b>pH стойност:</b> (pH-метър)	min 8,0
<b>Външен вид на филма:</b> (визуално)	равен, гладък
<b>Финост:</b> (БДС EN 13300)	Фина (под 100 микрона)
<b>Устойчивост на мокро триене:</b> (БДС EN 13300)	клас 2 - високо устойчива

<b>Блясък:</b> (БДС EN 13300)	матова
<b>Покривност:</b> (БДС EN 13300)	Клас 2 (10,0-11,0) m <sup>2</sup> /l (за пълно покриване)
<b>Съхнене:</b> при (23±0,5)°C, 65% H.R	въздушно сухо при допир 20-30min
<b>РАЗХОД:</b>	
160 - 180 g/m <sup>2</sup> за пълно покриване в зависимост от основата.	
<b>ГАРАНЦИОНЕН СРОК:</b>	
24 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.	
<b>ОПАКОВКА:</b>	
Пластмасови опаковки с нетно тегло 5kg. Възможно е използването и на други опаковки след предварително съгласуване с клиента.	
<b>КОЛОРИСТИКА:</b>	
Произвежда се по каталог в 29 цвята. Постигането на други цветове по желание на клиента, оцветяването се извършва на база <b>БОРОЛЕКС БЯЛ ЗА ОЦВЕТАВАНЕ</b> с водни тониращи пасти <b>Бороколор</b> в количество до 10% или на тониращи машини.	
<b>СЪХРАНЕНИЕ:</b>	
Съхранява се в закрити и сухи складови помещения при температура от 5 °C до 40 °C, предпазен от действието на преки слънчеви лъчи.	
<b>Внимание! Да се пази от замръзване при съхранение и транспорт!</b>	
<b>R102</b> – Да се съхранява извън обсега на деца.	
<b>R262</b> – Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото.	
<b>R301+R310</b> – При поглъщане незабавно се обадете в Център по токсикология или на лекар.	
<b>R273</b> – Да се избягва изпускане в околната среда.	
<b>РАЗРЕДИТЕЛ:</b>	
Вода	
<b>ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА:</b>	
Основата трябва да бъде суха, чиста и здрава. Ронливи повърхности се почистват механично. Повредени и ронещи се стари бояджийски покрития и мазилки се отстраняват до здрава основа и местата се изкърпват. Покрити с плесени повърхности се обработват с <b>Боро санирац концентрат</b> . Нови варови шпакловки и варопясъчни мазилки се боядисват най-малко след тримесечно съхнене.	
<b>Грундиране на основата с:</b>	
<b>Борогрунд 20</b> изравнява попиващата способност и цвета, подобрява сцеплението на основата, и намалява разхода на боята. Прилага се при гипсокартон, гипсофазер, гипсови шпакловки и при слабо попиващи основи.	
<b>MD</b> - Използва се за шпакловане на гипсокартон и гипсофзер. Повърхностите се обезпрашават при използване на шкурка, преди нанасяне на боята.	
<b>Борогрунд</b> дълбокопроникващ концентрат или за директна употреба за укрепване на ронливи основи. Концентратът задължително се разрежда с вода 1:4-1:5. Нанася се в един слой. Грундът трябва изцяло да попие в основата. Ако не се разреди или се нанесе на няколко слоя се образува гланцово покритие, което намалява адхезията на боята върху основата.	
<b>ПОДХОДЯЩИ ОСНОВИ:</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>- Циментови, вароциментови, варопясъчни мазилки</li><li>- Бетонени повърхности</li><li>- Гипсови мазилки и шпакловки</li><li>- Гипсокартон и гипсофазер</li></ul>	

- Газобетон
- Стари латексни покрития
- Релефни и хартиени тапети

**За други основи, моля да се консултирате с нас!**

**НЕПОДХОДЯЩИ ОСНОВИ:**

- Повърхности от стъкло
- Метални повърхности
- Пластмасови повърхности

**СРЕДСТВА ЗА НАНАСЯНЕ:**

-Четка, валик, шприц пистолет

**ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ:**

С вода преди да са засъхнали

**УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ:**

- Нанася се при температури не по-ниски от 5°C и не по-високи от 35°C.
- Не се допуска смесването с други аналогични продукти.
- Допуска се разреждането с вода, като при боядисване на първи слой разреждането е (5-10 об.%), за втори слой (max 5об.%).
- При въздушно пръскане разреждането с вода е около 15-20 об.%.
- При безвъздушно пръскане разреждането с вода е max 5-10об.%.

**НАЧИН НА РАБОТА:**

Боята се нанася в 2 слоя с четка, валик или шприц пистолет при температура не по-ниска от 5°C както за околната среда, така и за основата. Първо се боядисват ъгли и ръбове с плоска четка или устройство за боядисване на ъгли. След това последователно се боядисват таванът и стените, като се започва от прозореца и се боядисва като се отдалечава от светлината. Свързани повърхности се боядисват като едно цяло без прекъсване. Нанасянето на всеки следващ слой се извършва след пълно изсъхване на предишния /3-4 часа при 20°C/. Необходимо е енергично разнасяне на боята за да не се образуват валици, четки на обработваната повърхност.

**СИСТЕМА ЗА НАНАСЯНЕ**

ОСНОВА	ГРУНДИРАНЕ	МЕЖДИНЕН СЛОЙ	ФИНИШЕН СЛОЙ
Небоядисани повърхности -ронливи  -неронливи нови повърхности	БОРО грунд дълбокопроникващ или за директна употреба БороГрунд 20	BOROLEX COLOR разреден с 5-10 об.% вода	BOROLEX COLOR разреден с разреден с max 5 об.% вода
Боядисани повърхности	не се нанася	BOROLEX COLOR разреден с с 5-10 об.% вода	BOROLEX COLOR разреден с с max 5 об.% вода
Повърхности от гипскартон, гипсофазер и гипсови шпакловки	Шпакловка МД БОРОгрунд 20	BOROLEX COLOR разреден с с 5-10 об.% вода	BOROLEX COLOR разреден с с max 5 об.% вода

**ХИГИЕНА И БЕЗОПАСНА РАБОТА**

Продуктът не се класифицира като опасен. При необходимост - справка с Информационния лист за безопасност.