

БОРОНАЛ ЕКСПРЕС**Лепило за дърво водоустойчиво**

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:	
За залепване на борова, дъбова, букова и екзотична дървесина, естествен фурнир, паркет и хартия. Не се допуска смесването с други аналогични продукти, както и нанасянето при температури по-ниски от 5°C и по-високи от 35°C.	
КАЧЕСТВА:	
<ul style="list-style-type: none">- Експресно свързване, голяма якост на сцепване- Висока водоустойчивост. Отговаря на DIN-EN-204 - група D-3- Отговаря на българското и европейско законодателство	
КЛАСИФИКАЦИЯ:	
Водоустойчиво – клас D-3.	
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ НА ПРОДУКТА:	
Външен вид след разбъркване: (визуално)	Хомогенна, гъста маса
Съдържание на нелетливи вещества, при (125±2)°C/2h (БДС EN ISO 3251)	min 46%
Плътност: (БДС EN ISO 2811-1)	1,0 - 1,05 kg/l
РАЗХОД:	
В зависимост от основата.	
ГАРАНЦИОНЕН СРОК:	
24 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.	
ОПАКОВКА:	
Пластмасови опаковки с нетно тегло 0,25kg, 0,5kg , 1,0kg, 3,5kg, 18,0kg. Възможно е използването и на други опаковки след предварително съгласуване с клиента.	
КОЛОРИСТИКА:	
Млечно бял. Образува безцветен филм.	
СЪХРАНЕНИЕ:	
Съхранява се в закрити и сухи складови помещения при температура от 5 °C до 40 °C, предпазен от действието на преки слънчеви лъчи. Внимание! Да се пази от замръзване при съхранение и транспорт! P102 – Да се съхранява извън обсега на деца. P262 – Да се избягва контакт с очите , кожата или облеклото. P301+P310 – При поглъщане незабавно се обадете в Център по токсикология или на лекар. P273 – Да се избягва изпускане в околната среда.	
РАЗРЕДИТЕЛ:	
Вода при необходимост	
ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА:	
Основата трябва да бъде суха и обезпрашена.	
ПОДХОДЯЩИ ОСНОВИ:	
<ul style="list-style-type: none">- Борова, дъбова, букова и екзотична дървесина	

- Естествен фурнир
- Паркет
- Хартия.

За други основи, моля да се консултирате с нас!

НЕПОДХОДЯЩИ ОСНОВИ:

- Повърхности от стъкло
- Метални повърхности
- Пластмасови повърхности

СРЕДСТВА ЗА НАНАСЯНЕ:

Шпакла.

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ:

С вода преди да са засъхнали.

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ:

- Нанася се при температури не по-ниски от 7°C и не по-високи от 35°C.
- Не се допуска смесването с други аналогични продукти.

НАЧИН НА РАБОТА:

Преди употреба лепилото предварително се разбърква. Нанася се едностранно, а за твърда и екзотична дървесина двустранно на слепващите повърхности. При необходимост може да бъде разрежено с 2-4% вода. Отвореното време е малко, затова намазаните с лепило детайли незабавно се притискат един към друг. Слепените детайли трябва да престоят притиснати не по-малко от 20 минути при температура 20°C. По-висока температура ускорява залепването. Максимална якост на лепилния шев се получава след 2 часа. Да не се работи при температура по-ниска от 7°C.

СИСТЕМА ЗА НАНАСЯНЕ

ОСНОВА	ГРУНДИРАНЕ	МЕЖДИНЕН СЛОЙ	ФИНИШЕН СЛОЙ
Дървени повърхности	-	БОРОНАЛ ЕКСПРЕС	-
Хартия	-	БОРОНАЛ ЕКСПРЕС	-

ХИГИЕНА И БЕЗОПАСНА РАБОТА

Продуктът не се класифицира като опасен. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.