

ГРУНД БОРОКОНТАКТ**ЗА ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА УПОТРЕБА**

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:	
Употребява се като свързващ междинен слой при лепене на нов фаянс и теракота върху стари, между стара и нова мазилка (гипсови, вароциментови и др.), стар и нов бетон, панели, обикновени и саморазливащи се замазки, лепене на теракота и мрамор върху мозайка (няма нужда да се начуква). Не се допуска смесването с други бои, както и нанасянето при температури по-ниски от 5°C и по-високи от 35°C .	
КАЧЕСТВА:	
<ul style="list-style-type: none">- Висока здравина на сцепване между стария и нов слой- Висока ефективност при плътни, слабо или неабсорбиращи повърхности- Създава бариера срещу проникване на вода- Отлична адхезия към основите- Бързо съхнене- Добро поведение при нанасяне. Незначителни загуби при нанасянето- Съответства на българското и европейско законодателство	
КЛАСИФИКАЦИЯ:	
Максимално съдържание на ЛОС за този продукт (кат.:А/ж) е 30 g/l	
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ НА ПРОДУКТА:	
Външен вид на грунда: (визуално)	Хомогенна маса
Плътност: (БДС EN ISO 2811-1)	1,0 - 1,05 kg/l
Съхнене: при (23±0,5)°C, 65% H.R	въздушно сухо при допир (20-30min)
РАЗХОД:	
<ul style="list-style-type: none">- за стара теракота 100 g/m².- за бетон 150 - 200 /m².- за силно абсорбиращи повърхности 200 - 250 g/m².	
ГАРАНЦИОНЕН СРОК:	
24 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.	
ОПАКОВКА:	
Пластмасови опаковки с нетно тегло 1,0 l, 5,0 l. Възможно е използването и на други опаковки след предварително съгласуване с клиента.	
КОЛОРИСТИКА:	
Розов.	
СЪХРАНЕНИЕ:	
Съхранява се в закрити и сухи складови помещения при температура от 5 °C до 40 °C, предпазен от действието на преки слънчеви лъчи.	
Внимание! Да се пази от замръзване при съхранение и транспорт!	
P102 – Да се съхранява извън обсега на деца.	
P262 – Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото.	
P301+P310 – При поглъщане незабавно се обадете в Център по токсикология или на лекар.	

P273 – Да се избягва изпускане в околната среда.			
РАЗРЕДИТЕЛ:			
Готов за употреба. Не се разрежда с вода.			
ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА:			
Подготовка на основата: Основата трябва да бъде суха, чиста и здрава. Ронливи повърхности се почистват механично.			
ПОДХОДЯЩИ ОСНОВИ:			
<ul style="list-style-type: none"> - Стар фаянс и теракота - Стари бетонови повърхности - Циментови, вароциментови, варопясълни мазилки - Бетонови повърхности 			
За други основи, моля да се консултирате с нас!			
НЕПОДХОДЯЩИ ОСНОВИ:			
<ul style="list-style-type: none"> - Повърхности от стъкло - Метални повърхности - Пластмасови повърхности 			
СРЕДСТВА ЗА НАНАСЯНЕ:			
-Четка, ваяк, шприц пистолет			
ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ:			
С вода преди да са засъхнали.			
УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ:			
<ul style="list-style-type: none"> - Нанася се при температури не по-ниски от 5°C и не по-високи от 35°C. - Не се допуска смесването с други аналогични продукти. - Не се разрежда. Готов за употреба. 			
НАЧИН НА РАБОТА:			
ГРУНД БОРОКОНТАКТ е готов за работа. Не трябва да бъде разреждан с вода. Да се разбърка предварително. Нанася се с четка или подходящ ваяк при температура на околната среда и основата над 5°C. Един два часа след нанасянето може да започне залепването или измазването. Покритата с БОРОКОНТАКТ повърхност не трябва да остава продължително време открита, защото падналият прах влошава адхезията. Инструментите се измиват с вода веднага след работа.			
СИСТЕМА ЗА НАНАСЯНЕ			
ОСНОВА	ГРУНДИРАНЕ	МЕЖДИНЕН СЛОЙ	ФИНИШЕН СЛОЙ
Всички подходящи основи	Грунд Бороконтакт	-	-
ХИГИЕНА И БЕЗОПАСНА РАБОТА			
Продуктът не се класифицира като опасен. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.			