

**СУПЕР ФИНА ШПАКЛОВКА MD**

Тънкослойна супер фина шпакловка

ЗА ВЪТРЕШНО ПРИЛОЖЕНИЕ

<b>ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:</b>	
Пастообразна супер фина шпакловка на водна база за вътрешно приложение. За финашно шпакловане върху шпакловки, гипсофазер, гипсокартон, за запълване на фини пукнатини и драскотини. Не се допуска смесването с други аналогични продукти, както и нанасянето при температури по-ниски от 5°C и по-високи от 35°C .	
<b>КАЧЕСТВА:</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>- Лесно се нанася, при необходимост леко се шлайфа</li><li>- Има достатъчно отворено време за шпакловане на големи площи</li><li>- Съответства на българското и европейско законодателство</li></ul>	
<b>КЛАСИФИКАЦИЯ:</b>	
Супер фина шпакловка	
<b>ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ НА ПРОДУКТА:</b>	
<b>Външен вид след разбъркване:</b> (визуално)	Хомогенна, гъста маса
<b>Съдържание на нелетливи вещества, при (125±2)°C/2h</b> (БДС EN ISO 3251)	min 68%
<b>Плътност:</b> (БДС EN ISO 2811-1)	1,68 - 1,70 kg/l
<b>pH стойност:</b> (pH-метър)	min 8,0
<b>Външен вид на филма:</b> (визуално)	равен, гладък, матов
<b>Съхнене:</b> при (23±0,5)°C, 65% H.R	въздушно сухо при допир 20-30 min
<b>РАЗХОД:</b>	
120-160 g/m <sup>2</sup> в зависимост от основата.	
<b>ГАРАНЦИОНЕН СРОК:</b>	
18 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.	
<b>ОПАКОВКА:</b>	
Пластмасови опаковки с нетно тегло 1,6kg, 7,0kg, 16,0kg. Възможно е използването и на други опаковки след предварително съгласуване с клиента.	
<b>КОЛОРИСТИКА:</b>	
Произвежда се в бял цвят.	
<b>СЪХРАНЕНИЕ:</b>	
Съхранява се в закрити и сухи складови помещения при температура от 5 °C до 40 °C, предпазен от действието на преки слънчеви лъчи. <b>Внимание! Да се пази от замръзване при съхранение и транспорт!</b> <b>P102</b> – Да се съхранява извън обсега на деца.	

<p><b>P262</b> – Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото.</p> <p><b>P301+P310</b> – При поглъщане незабавно се обадете в Център по токсикология или на лекар.</p> <p><b>P273</b> – Да се избягва изпускане в околната среда.</p>			
<p><b>РАЗРЕДИТЕЛ:</b></p> <p>Вода при необходимост.</p>			
<p><b>ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА:</b></p> <p>Основата трябва да бъде суха, чиста и здрава. Ронливи повърхности се почистват механично. Повредени и ронещи се стари бояджийски покрития и мазилки се отстраняват до здрава основа и местата се изкърпват. Покрити с плесени повърхности се обработват с <b>Боро санирац концентрат</b>. Попиващи повърхности се грундират с <b>Борогрунд</b> дълбокопроникващ концентрат или за директна употреба. Нови варови шпакловки и варопясчни мазилки се боядисват най-малко след тримесечно съхнене.</p>			
<p><b>ПОДХОДЯЩИ ОСНОВИ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Циментови, вароциментови, варопясчни мазилки</li> <li>- Бетонови повърхности</li> <li>- Гипсови мазилки и шпакловки</li> <li>- Гипсокартон и гипсофазер</li> <li>- Газобетон</li> <li>- Стари латексни покрития</li> </ul> <p><b>За други основи, моля да се консултирате с нас!</b></p>			
<p><b>НЕПОДХОДЯЩИ ОСНОВИ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Повърхности от стъкло</li> <li>- Метални повърхности</li> <li>- Пластмасови повърхности</li> </ul>			
<p><b>СРЕДСТВА ЗА НАНАСЯНЕ:</b></p> <p>Мека метална маламашка.</p>			
<p><b>ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ:</b></p> <p>С вода преди да са засъхнали.</p>			
<p><b>УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Нанася се при температури не по-ниски от 5°C и не по-високи от 35°C.</li> <li>- Не се допуска смесването с други аналогични продукти.</li> </ul>			
<p><b>НАЧИН НА РАБОТА:</b></p> <p>Нанася се с мека метална маламашка. При необходимост може да се шлайфа след 24 часа. Инструменти и зацапани места да се измиват с вода преди да са засъхнали.</p>			
<p><b>СИСТЕМА ЗА НАНАСЯНЕ</b></p>			
<b>ОСНОВА</b>	<b>ГРУНДИРАНЕ</b>	<b>МЕЖДИНЕН СЛОЙ</b>	<b>ФИНИШЕН СЛОЙ</b>
Небоядисани повърхности -ронливи	- БОРОгрунд дълбокопроникващ или за директна употреба	- Борогрунд 20	Всички вододисперсионни бои за вътрешно боядисване разредени с max 5 об.% вода
-неронливи нови повърхности	- Шпакловка МД	- Борогрунд 20	Всички вододисперсионни бои за вътрешно боядисване разредени с max 5 об.% вода
Повърхности от гипсокартон, гипсофазер и гипсови шпакловки	- Шпакловка МД - Борогрунд 20	Всички вододисперсионни бои за вътрешно боядисване разредени с (5-10) об.% вода	Всички вододисперсионни бои за вътрешно боядисване разредени с max 5 об.% вода



<b>ХИГИЕНА И БЕЗОПАСНА РАБОТА</b>
-----------------------------------

Продуктът не се класифицира като опасен. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.
---