

БОРОТЕРМ 67

Лепило за меки и твърди разпенени пластмаси

ЗА ВЪТРЕШНО ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:	
За залепване на фаянсови и теракотни плочки, малки и средни мозаечни плочки, изолационни плоскости от меки и твърди разпенени пластмаси. Може да се използва върху мазилки, гипсови преградни плоскости, гипсокартон, газобетон и други попиващи строителни материали. Предназначено за вътрешно приложение. Не се допуска смесването с други аналогични продукти, както и нанасянето при температури по-ниски от 5°C и по-високи от 35°C.	
КАЧЕСТВА:	
<ul style="list-style-type: none">- Лесно за нанасяне с висока начална адхезия и голяма якост на залепване- Висока устойчивост на влага- Много добра еластичност- Отговаря на българското и европейско законодателство	
КЛАСИФИКАЦИЯ:	
-	
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ НА ПРОДУКТА:	
Външен вид след разбъркване: (визуално)	Хомогенна, гъста маса
Съдържание на нелетливи вещества, при (125±2)°C/2h (БДС EN ISO 3251)	min 72%
Плътност: (БДС EN ISO 2811-1)	1,68 - 1,70 kg/l
pH стойност: (pH-метър)	min 8,0
Външен вид на филма: (визуално)	равен, гладък, матов
Съхнене: при (23±0,5)°C, 65%H.R	въздушно сухо при допир 2-3h
РАЗХОД:	
В зависимост от основата.	
ГАРАНЦИОНЕН СРОК:	
24 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.	
ОПАКОВКА:	
Пластмасови опаковки с нетно тегло 1,5kg; 5,0kg 15,0kg. Възможно е използването и на други опаковки след предварително съгласуване с клиента.	
КОЛОРИСТИКА:	
бял цвят.	
СЪХРАНЕНИЕ:	
Съхранява се в закрити и сухи складови помещения при температура от 5 °C до 40 °C, предпазен от действието на преки слънчеви лъчи. Внимание! Да се пази от замръзване при съхранение и транспорт! P102 – Да се съхранява извън обсега на деца.	

<p>P262 – Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото.</p> <p>P301+P310 – При поглъщане незабавно се обадете в Център по токсикология или на лекар.</p> <p>P273 – Да се избягва изпускане в околната среда.</p>
<p>РАЗРЕДИТЕЛ:</p> <p>Готово за употреба. Не се разрежда.</p>
<p>ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА:</p> <p>Основата трябва да бъде суха, чиста и здрава. Ронливи повърхности се почистват механично. Повредени и ронещи се стари бояджийски покрития и мазилки се отстраняват до здрава основа и местата се изкърпват. Покрити с плесени повърхности се обработват с Боро саниращ концентрат. Попиващи повърхности се грундираат с Борогрунд дълбокопроникващ концентрат или за директна употреба. Нови варови шпакловки и варопясчни мазилки се боядисват най-малко след тримесечно съхнене.</p>
<p>ПОДХОДЯЩИ ОСНОВИ:</p> <ul style="list-style-type: none">- Циментови, вароциментови, варопясчни мазилки- Бетонови повърхности- Гипсови мазилки и шпакловки- Гипсокартон и гипсофазер- Газобетон- Стари латексни покрития <p>За други основи, моля да се консултирате с нас!</p>
<p>НЕПОДХОДЯЩИ ОСНОВИ:</p> <ul style="list-style-type: none">- Повърхности от стъкло- Метални повърхности- Пластмасови повърхности
<p>СРЕДСТВА ЗА НАНАСЯНЕ:</p> <p>-Назъбена шпакла, ваяк.</p>
<p>ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ:</p> <p>С вода преди да са засъхнали.</p>
<p>УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ:</p> <ul style="list-style-type: none">- Нанася се при температури не по-ниски от 7°C и не по-високи от 35°C.- Не се допуска смесването с други аналогични продукти.
<p>НАЧИН НА РАБОТА:</p> <p>Преди употреба лепилото предварително се разбърква. При полагане на тапети: с помощта на назъбена шпакла с размер на зъбите 2 mm или с четка се нанася равномерен слой от лепилото върху площ, която да се налепи с тапети за 10-20 минути. Тапетът се разполага върху стената и се притиска силно. Използва се ваяк за тапети, за да се осигури равномерно слепване. При полагане на плочи и панели: лепилото може да се нанесе точково на 5 до 9 места върху обратната страна на плоскостта и тя се притиска към основата.</p>
<p>ХИГИЕНА И БЕЗОПАСНА РАБОТА</p> <p>Продуктът не се класифицира като опасен. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.</p>