

<p>H335 - Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.</p> <p>H315 - Може да причини дразнене на кожата.</p> <p>H318 - Предизвиква сериозно увреждане на очите.</p> <p>H317 - Може да предизвика алергична кожна реакция.</p> <p>P261 - Да се избягва вдишване на прах</p> <p>P271 - Да се използва само на открито или на добре проветриви места.</p> <p>P280 - Използвайте предпазни ръкавици, предпазно облекло, предпазни очила.</p> <p>P304+P340 - При вдишване изведете пострадалия на чист въздух.</p> <p>P302+P352 - При контакт с кожата –измийте обилно със сапун и вода.</p> <p>P362 - Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.</p> <p>P333+P313 - При поява на кожно дразнене или обрив на кожата потърсете медицински съвет.</p>
ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА:
ПОДХОДЯЩИ ОСНОВИ:
-
За други основи, моля да се консултирате с нас!
НЕПОДХОДЯЩИ ОСНОВИ:
-
СРЕДСТВА ЗА НАНАСЯНЕ:
Гумена шпакла
ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ:
С вода и остъргване
УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ:
<ul style="list-style-type: none">- Нанася се при температури не по-ниски от 5°C и по-високи от 35°C.- Неправилното дозиране на водата, използвана при забъркването на сместа, може да доведе до пукнатини и да направи фугите по-неустойчиви. Влажни основи, недостатъчно хомогенна смес, прекомерното мокрене при загладване на фугите и различните условия на съхнене могат да доведат до неравномерен и различен цвят.- При порьозни повърхности (негланцирани плочки или гранитогрес) трябва да се направи предварителна проба на парче от съответния материал.- Не се допуска смесването с други аналогични продукти.
НАЧИН НА РАБОТА:
Един килограм „ Фугаколор® FLEX “ за фуги с ширина до 8мм се разрежда с 0,260 до 0,280 l чиста вода в зависимост от цвета. Разбърква се в подходящ съд, за препоръчване с механична бъркалка. След 5 min сместа се разбърква отново. Нанасянето се извършва с гумена шпатула диагонално на плочките. След значително сгъстяване фугите се оформят с чиста навлажнена дунапренова гъба. Окончателното изчистване на плочките става след като фугата "дръпне" (след около 15 min). Почистени краища на плочките при порьозни повърхности, преди нанасяне на „ Фугаколор® FLEX “, трябва да се навлажнят с мокра гъба.
Препоръчва се след пълното изсъхване на фугата, импрегниране със силиконов безцветен фиксатор „ Фугафикс “ на фирма "БОРО ТЕРАКОЛ" ООД. Веднага след нанасянето му (преди да е изсъхнал) плочките трябва да бъдат почистени от него с чиста кърпа.
ПРЕПОРЪКИ:
Производителят гарантира качеството на продукта, но не може да въздейства на условията и начина на неговата употреба. Полагането на продукта трябва да се

осъществява от квалифициран персонал/професионални потребители. Препоръчва се консултиране с листа технически данни и информационният лист за безопасност на продукта. Производителят не поема отговорност за компенсиране на клиента с друга стойност освен с тази на материалите. Клиентът е длъжен да тества или потърси информация преди полагането на продукта.

ХИГИЕНА И БЕЗОПАСНА РАБОТА

Продуктът съдържа цимент и реагира алкално с водата. Очите и кожата трябва да се предпазят от контакт с продукта. За повече информация - справка с Информационния лист за безопасност.