

БОРО БОЯ ЗА ПЧЕЛНИ КОШЕРИ**ЗА ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО ПРИЛОЖЕНИЕ**

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:	
Употребява се за боядисване на пчелни кошери и всички видове дървени повърхности с декоративна цел и защита от атмосферни влияния. Отговаря на БДС EN 71-3 , съгласно протокол № RN 11077 (ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ ООД). Не се допуска смесването с други бои, както и нанасянето при температури по-ниски от 5°C и по-високи от 35°C.	
КАЧЕСТВА:	
<ul style="list-style-type: none">- Отлична покривност- Висока устойчивост към стареене на покритията- Не съдържа тежки метали, съгласно БДС EN 71-3 и летливи органични съединения- Бързо съхнене- Добро поведение при надслояване, отлична междуслойна адхезия- Добро поведение при съхранение - не образува плътна утайка- Съответства на българското законодателство	
КЛАСИФИКАЦИЯ:	
Максимално съдържание на ЛОС за този продукт (кат.:А/г) е 130 g/l	
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ НА ПРОДУКТА:	
Външен вид на боята след разбъркване: (визуално)	Хомогенна, гъста маса
Съдържание на нелетливи вещества, при (125±2)°C/2h (БДС EN ISO 3251)	min 53%
Плътност: (БДС EN ISO 2811-1)	1,20-1,30 kg/l
Вискозитет по Брукфилд, (23±0,5)°C Модел RVT, шп.5/100rpm/5min	(2500 - 3500) mPa.s
pH стойност: (pH-метър)	min 8,0
Външен вид на филма: (визуално)	равен, гладък, полугланцов
Съхнене: при (23±0,5)°C, 65% Н.Р	въздушно сухо при допир 20-30min
Съдържание на тежки метали (БДС EN 71-3)	Отговаря, съгласно протокол № RN 11077
РАЗХОД:	
120-150 g/m ² в зависимост от основата.	
ГАРАНЦИОНЕН СРОК:	
24 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.	
ОПАКОВКА:	
Пластмасови опаковки с нетно тегло 900 g. Възможно е използването и на други опаковки след предварително съгласуване с клиента.	
КОЛОРИСТИКА:	
Произвежда се в бял, жълт и син цвят.	
СЪХРАНЕНИЕ:	

Съхранява се в закрити и сухи складови помещения при температура от 5⁰С до 35⁰С, предпазен от действието на преки слънчеви лъчи.

Внимание! Да се пази от замръзване при съхранение и транспорт!

P102 – Да се съхранява извън обсега на деца.

P262 – Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото.

P301+P310 – При поглъщане незабавно се обадете в Център по токсикология или на лекар.

P273 - Да се избягва изпускане в околната среда.

РАЗРЕДИТЕЛ:

Вода

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА:

Основата трябва да бъде суха, чиста и здрава. При нови кошери е препоръчително да се грундираат предваритерно с разредена с вода боя (в съотношение боя/вода – 2/1).

ПОДХОДЯЩИ ОСНОВИ:

- Дървени повърхности

За други основи, моля да се консултирате с нас!

НЕПОДХОДЯЩИ ОСНОВИ:

- Повърхности от стъкло
- Метални повърхности
- Пластмасови повърхности

СРЕДСТВА ЗА НАНАСЯНЕ:

-Четка, валяк

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ:

С вода преди да са засъхнали

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ:

- Нанася се при температури не по-ниски от 5⁰С и не по-високи от 35⁰С.
- Не се допуска смесването с други аналогични продукти.

НАЧИН НА РАБОТА:

Преди употреба боята се разбърква. Нанася се в 2 слоя с четка или валяк при температура не по-ниска от 5⁰С. Нанасянето на следващ слой се извършва след пълното изсъхване на предишния /3-4 часа при 20⁰С/. При необходимост боята може да се разрежда с вода. Инструменти и зацапани места да се измиват с вода преди да са засъхнали.

СИСТЕМА ЗА НАНАСЯНЕ

ОСНОВА	ГРУНДИРАНЕ	ФИНИШЕН СЛОЙ
Дървена повърхност	с разредена боя в съотношение боя/вода – 2/1	БОЯ ЗА ПЧЕЛНИ КОШЕРИ разредена с 7-8 об. % вода

ХИГИЕНА И БЕЗОПАСНА РАБОТА

Продуктът не се класифицира като опасен. При необходимост-справка с Информационния лист за безопасност.